

郑州市海旭磨料有限公司  
河南省荥阳市高村乡工业园区  
<http://www.sichx.com>

## TECHNICAL DATA SHEET

品名: 绿碳化硅

粒度:#16-#220

绿碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑（生产时加食盐）等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

<u>化学成分(典型值)</u>				<u>物理特性(典型值)</u>			
SiC		$\geq 98.6\%$		密度		$\geq 3.18 \text{ g/cm}^3$	
F. C		$\leq 0.20\%$		莫氏硬度		9.4	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		$\leq 0.40\%$		熔点		2250°C	
SiO <sub>2</sub>		$\leq 0.05\%$		磁性物含量		$\leq 0.017\%$	

### 粒度分布行业标准

#16	+2000um	0	+1400um	$\leq 20\%$	+1180um	$\geq 45\%$	+1180+1000um	$\geq 70\%$	-850um	$\leq 3\%$
#20	+1700um	0	+1180um	$\leq 20\%$	+1000um	$\geq 45\%$	+1000+850um	$\geq 70\%$	-710um	$\leq 3\%$
#22	+1400um	0	+1000um	$\leq 20\%$	+850um	$\geq 45\%$	+850+710um	$\geq 70\%$	-600um	$\leq 3\%$
#24	+1180um	0	+850um	$\leq 25\%$	+710um	$\geq 45\%$	+710+600um	$\geq 65\%$	-500um	$\leq 3\%$
#30	+1000um	0	+710um	$\leq 25\%$	+600um	$\geq 45\%$	+600+500um	$\geq 65\%$	-425um	$\leq 3\%$
#36	+850um	0	+600um	$\leq 25\%$	+500um	$\geq 45\%$	+500+425um	$\geq 65\%$	-355um	$\leq 3\%$
#46	+600um	0	+425um	$\leq 30\%$	+355um	$\geq 40\%$	355+300um	$\geq 65\%$	-250um	$\leq 3\%$
#54	+500um	0	+355um	$\leq 30\%$	+300um	$\geq 40\%$	+300+250um	$\geq 65\%$	-212um	$\leq 3\%$
#60	+425um	0	+300um	$\leq 30\%$	+250um	$\geq 40\%$	250+212um	$\geq 65\%$	-180um	$\leq 3\%$
#70	+355um	0	+250um	$\leq 25\%$	+212um	$\geq 40\%$	+212+180um	$\geq 65\%$	-150um	$\leq 3\%$
#80	+300um	0	+212um	$\leq 25\%$	+180um	$\geq 40\%$	+180+150um	$\geq 65\%$	-125um	$\leq 3\%$
#90	+250um	0	+180um	$\leq 20\%$	+150um	$\geq 40\%$	+150+125um	$\geq 65\%$	-106um	$\leq 3\%$
#100	+212um	0	+150um	$\leq 20\%$	+125um	$\geq 40\%$	+125+106um	$\geq 65\%$	-75um	$\leq 3\%$
#120	+180um	0	+125um	$\leq 20\%$	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	+106+90um	$\geq 65\%$	-63um	$\leq 3\%$
#150	+150um	0	+106um	$\leq 15\%$	+75um	$\geq 40\%$	+75+63um	$\geq 65\%$	-45um	$\leq 3\%$
#180	+125um	0	+90um	$\leq 15\%$	+75um+63um		$\geq 40\%$	+75um+63um+53um	$\geq 65\%$	
#220	+106um	0	+75um	$\leq 15\%$	+63um+53um		$\geq 40\%$	+63um+53um+45um	$\geq 60\%$	

包装: 25 千克小袋+吨包

联系人: 马九玲

手机/微信: 15838373120

Email:sales@zzhaiyu.cn