

产品规格书

黑碳化硅微粉 W7

黑碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

化学成分


SiC	Fe ₂ O ₃	F. C
≥98.0%	≤0.40%	≤0.20%

物理特性

莫氏硬度	密度	最高使用温度	熔点	磁性物含量
9.15	≥3.12g/cm ³	1900°C	2250°C	≤0.025%

粒度分布标准及检测示意图

粒度	最粗粒		粗粒		基本粒		混合粒		细粒	
	尺寸范围	允许颗粒	尺寸范围	重量%不多于	尺寸范围	重量%不少于	尺寸范围	重量%不少于	尺寸范围	重量%不多于
W7	14-10	2	10-7	20	7-5	40	7-3.5	70	细于 3.5	10



- 包装: 25/20 公斤袋装
- 25/20 公斤小袋+吨袋
- 25/20 公斤小袋+托盘